

## IZOLIFE ФАС ПРЕМИУМ

Произведено согласно: СТО 57640564-001-2024  
Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Плиты из каменной ваты для тепло-, звуко-, пожаро-изоляционного слоя в гражданском и промышленном строительстве.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- в качестве основного теплоизоляционного слоя в фасадных композиционных системах с наружными штукатурными слоями;
- в качестве противопожарных рассечек в системах с использованием горючих теплоизоляционных материалов (пенополистирол).



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                       | Единицы измерения | Значение       | Методы испытания                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| Плотность                                                     | кг/м <sup>3</sup> | 150 ±15        | ГОСТ 17177                        |
| Теплопроводность ( $\lambda_{10}$ )                           | Вт/(м·К)          | не более 0,037 | ГОСТ 31925, ГОСТ 7076, ГОСТ 31924 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации                        | кПа               | не менее 50    | ГОСТ EN 826                       |
| Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям | кПа               | не менее 18    | ГОСТ EN 1607                      |
| Кратковременное водопоглощение                                | кг/м <sup>2</sup> | не более 1     | ГОСТ EN 1609 (метод А)            |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время   | кг/м <sup>2</sup> | не более 3     | ГОСТ EN 12087 (метод 1А).         |
| Группа горючести                                              | класс             | НГ             | ГОСТ 30244                        |

| Геометрические параметры | Единицы измерения | Значение               | Методы испытания |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Длина                    | мм                | 1000, 1200             | ГОСТ EN 822      |
| Ширина                   | мм                | 600                    | ГОСТ EN 822      |
| Толщина                  | мм                | 50-250 с интервалом 10 | ГОСТ EN 823      |

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Продукция упаковывается в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Плиты должны храниться в упакованном виде в крытых складах или под навесом, который препятствует попаданию атмосферных осадков в течение всего срока хранения. Хранение осуществляется на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению и повреждению продукции.

### ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»



396333, Воронежская обл.,  
Новоусманский муниципальный район,  
Никольское сельское поселение,  
территория ОЭЗ производственно-  
промышленного типа Центр,  
улица 10-я Парковая, здание 1, офис 1.



Телефон: 8 800 250 10 36



E-mail: info@izolife-vktm.ru

ОГРН: 1213600027959

ИНН: 3665817373

