

## IZOLIFE CT 50

Произведено согласно: СТО 57640564-001-2024  
Соответствует: ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2012)

Плиты из каменной ваты для тепло-, звуко-, пожаро-изоляционного слоя в гражданском, малоэтажном и коттеджном строительстве.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- утепление скатных кровель, чердачных перекрытий всех типов;
- утепление вертикальных, наклонных, каркасных стен;
- утепление мансардных помещений;
- утепление внутренних перегородок;
- утепление полов;
- утепление балконов;
- в качестве теплоизоляционного слоя в многослойных стенах, полностью или частично выполненных из мелкоштучных материалов;
- изоляция вентиляционных и отопительных систем;
- изоляция резервуаров, трубопроводов, холодильных установок, воздухопроводов и промышленного оборудования.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя                                     | Единица измерения | Значение   | Методы испытания                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------------|
| Плотность                                                   | кг/м <sup>3</sup> | 50±10      | ГОСТ 17177                        |
| Теплопроводность ( $\lambda_{10}$ )                         | Вт/(м·К)          | 0,035      | ГОСТ 31925, ГОСТ 7076, ГОСТ 31924 |
| Кратковременное водопоглощение                              | кг/м <sup>2</sup> | не более 1 | ГОСТ EN 1609 (метод А)            |
| Водопоглощение при частичном погружении на длительное время | кг/м <sup>2</sup> | не более 3 | ГОСТ EN 12087 (метод 1А).         |
| Группа горючести                                            | класс             | НГ         | ГОСТ 30244                        |

| Геометрические параметры | Единица измерения | Значение               | Методы испытания |
|--------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Длина                    | мм                | 1000,1200              | ГОСТ EN 822      |
| Ширина                   | мм                | 600                    | ГОСТ EN 822      |
| Толщина                  | мм                | 50-250 с интервалом 10 | ГОСТ EN 823      |

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ:

Транспортирование и хранение плит производят в соответствии с требованиями ГОСТ 25880-83. Продукция упаковывается в полиэтиленовую термоусадочную пленку. Плиты должны храниться в упакованном виде в крытых складах или под навесом, который препятствует попаданию атмосферных осадков в течение всего срока хранения. Хранение осуществляется на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению и повреждению продукции.

### ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ КОМБИНАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

396333, Воронежская обл.,  
Новоусманский муниципальный район,  
Никольское сельское поселение,  
территория ОЭЗ производственно-  
промышленного типа Центр,  
улица 10-я Парковая, здание 1, офис 1.

Телефон: 8 800 250 10 36  
E-mail: info@izolife-vktm.ru

ОГРН: 1213600027959  
ИНН: 3665817373

